

Blazer

Blazer




Dartmouth
CUZ2Q




Plymouth
CUZ1R



Fairfield
CUZ47



Surrey
CUZ1E




Goldsmith
CUZ39




Wesley
CUZ82



Eynesbury
CUZ2W




Camphill
CUZ1K



Trevelyan
CUZ31



Oriel
CUZ18



Abertay
CUZ3B



Silverdale
CUZ28




Silcoates
CUZ30




Barnard
CUZ2S



Holyoke
CUZ2T



Edinburgh
CUZ1Y



Bromsgrove
CUZ35



Napier
CUZ08

Blazer



Technical Information

EN	F	ES
Composition 100% Pure New Wool Non metallic dyestuffs	Composition 100% Laine Vierge Teintures non métalliques	Composición 100% Lana Virgen Tintes no metálicos
Environmental Rapidly renewable and compostable	Écologique Rapidement renouvelable et compostable.	Ambiental Rápidamente renovable y compostable
Width 54 inches minimum	Largeur 54 pouces minimum	Ancho 54 pulgadas mínimo
Weight 13½ oz/sq yd ±5% (20¼ oz/running yd ±5%)	Poids 13½ oz/sq yd ±5% (20¼ oz/running yd ±5%)	Peso 13½ oz/sq yd ±5% (20¼ oz/running yd ±5%)
Abrasion Resistance* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery Independently certified to ≥75,000 double rubs Covered by a full comprehensive 10 year guarantee (full details available)	Résistance à l'abrasion* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery Certificat indépendant ≥75,000 frottement Avec une garantie totale de durabilité de 10 ans (renseignements complémentaires disponibles)	Resistencia a la abrasión* ASTM D4157 Wyzenbeek method, Heavy Duty Upholstery Independientemente del certificado de ≥75,000 rozamiento doble Con garantía total de uso 10 años (más información disponible bajo consulta)
Flammability California Technical Bulletin 117 - 2013 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) NFPA 701 when FR treated <i>Note: Flammability performance is dependent on components used.</i>	Flammabilité California Technical Bulletin 117 - 2013 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) NFPA 701 si traitement FR <i>Notez: Réaction au feu dépend de la mousse utilisée.</i>	Inflamabilidad California Technical Bulletin 117 - 2013 NFPA 260 + UFAC Class 1 BS 7176 Low Hazard ASTM E84 Class 1 or A (Adhered) ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered) NFPA 701 estando con tratamiento FR <i>Note: Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado.</i>
Colour Fastness to Light AATCC-16 (40 hours) Class 4	Solidité à la Lumière AATCC-16 (40 heures) Class 4	Solidez a la Luz AATCC-16 (40 horas) Class 4
Color Fastness to Crocking AATCC-8 (Dry: 4, Wet: 3)	Solidité à la Crocking AATCC-8 (Sec: 4, Mouillé: 3)	Solidez à la Rozamiento AATCC-8 (Seco: 4, Húmedo: 3)
Cleaning W/S Clean with a water-based cleaning agent or solvent: Depending on the stain, you can use a dry-cleaning solvent, the foam of a mild detergent, or upholstery shampoo.	Nettoyage W/S Nettoyer avec un produit d'entretien à base d'eau: en fonction de la tâche, vous pouvez nettoyer à sec, à l'aide d'un détergent ou bien avec du shampooing pour meubles.	Limpieza W/S Lavar con un producto de limpieza neutro o solvente: en funcion de la suciedad o mancha, se pueden limpiar con un producto de limpieza en seco, espuma templada o producto de limpieza de sofás.

*Camira recognizes that the number of Wyzenbeek double rubs do not reflect the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). This product is externally certified, details of which are on our website and available from our customer services team.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerance. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

*Camira reconnaît que le nombre de Wyzenbeek double frottement ne reflète pas la performance de l'usure réelle des tissus. Nous sommes tellement confiants dans la pérennité de nos produits que nous offrons une garantie solide de 10 ans (plus de détails disponibles). Cette gamme est certifiée externe, vous pouvez d'ailleurs trouver plus de détails sur notre site internet ou en contactant un membre de notre Service Clients.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

*Camira reconoce que el número de Wyzenbeek doble frota no refleja el rendimiento real del desgaste de los tejidos. Estamos tan seguros de la durabilidad de nuestro tejidos que ofrecemos una garantía íntegra de 10 años (los detalles completos están disponibles). Esta gama está certificada externamente, todas los detalles están disponibles en nuestra web y en el departamento de atención al cliente.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre dibujos no registrados y los derechos de autor sobre todas los dibujos son propiedad exclusiva de Camira Group Inc.